




PCT/FR2004/050011

01 AVR. 2004

# BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE



Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 17 FEV. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS  
CONFORMÉMENT À LA  
RÈGLE 17.1.a) OU b)

Martine PLANCHE

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

SIEGE  
26 bis, rue de Saint Petersburg  
75800 PARIS cedex 08  
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04  
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23  
www.Inpi.fr

Best Available Copy





INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE  
6 bis, rue de Saint Pétersbourg  
5800 Paris Cedex 08  
téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54


BREVET D'INVENTION  
CERTIFICAT D'UTILITÉ  
Code de la propriété intellectuelle-Livre VI

N° 55-1328

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Réservé à  
L'INPI

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

<b>REMISE DES PIÈCES</b> DATE <b>13 JAN 2003</b> LIEU <b>38 INPI GRENOBLE</b> N° D'ENREGISTREMENT <b>0300307</b> NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE <b>13 JAN, 2003</b> PAR L'INPI		 <b>NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE</b>  <b>Cabinet Michel de Beaumont</b> <b>1 rue Champollion</b> <b>38000 GRENOBLE</b>	
Vos références pour ce dossier (facultatif) B5819			
Confirmation d'un dépôt par télécopie <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie			
<b>② NATURE DE LA DEMANDE</b>		<b>Cochez l'une des 4 cases suivantes</b>	
Demande de Brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale ou demande de certificat d'utilité initiale		N° / / Date / /	
Transformation d'une demande de brevet européen		N° / / Date / /	
<b>③ TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)</b>  <b>CONDENSATEUR ENTERRÉ ASSOCIÉ À UNE CELLULE SRAM</b>			
<b>④ DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE</b>		Pays ou organisation Date N° Pays ou organisation Date / / N° Pays ou organisation Date / / N° <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite"	
<b>⑤ DEMANDEUR</b>		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite"	
Nom ou dénomination sociale		STMicroelectronics SA	
Prénoms			
Forme juridique		Société anonyme	
N° SIREN			
Code APE-NAF			
ADRESSE		Rue 29, Boulevard Romain Rolland	
		Code postal et ville 92120 MONTROUGE	
Pays		FRANCE	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			

Réservé à  
L'INPI

REMISE DES PIÈCES  
**13 JAN 2003**  
DATE  
**38 INPI GRENOBLE**  
LIEU  
**0300307**  
N° D'ENREGISTREMENT  
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

Vos références pour ce dossier :			
(facultatif) B5819			
<b>6 MANDATAIRE</b>			
Nom			
Prénom			
Cabinet ou Société		Cabinet Michel de Beaumont	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
ADRESSE	Rue	1 Rue Champollion	
	Code postal et ville	38000	GRENOBLE
N° de téléphone (facultatif)		04.76.51.84.51	
N° de télécopie (facultatif)		04.76.44.62.54	
Adresse électronique (facultatif)		cab.beaumont@wanadoo.fr	
<b>7 INVENTEUR (S)</b>			
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur (s) séparée	
<b>8 RAPPORT DE RECHERCHE</b>		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
<b>9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES</b>		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence) :	
Si vous avez utilisé l'imprimé "Suite", indiquez le nombre de pages jointes			
<b>10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE</b> (Nom et qualité du signataire)  Michel de Beaumont Mandataire n° 92-1016		<b>VISA DE LA PREFECTURE OU DE L'INPI</b>  	

### CONDENSATEUR ENTERRÉ ASSOCIÉ À UNE CELLULE SRAM

La présente invention concerne de manière générale la formation de condensateurs dans des circuits intégrés, et en particulier la réalisation de condensateurs associés à des cellules SRAM.

5 La figure 1 représente un circuit de cellule de mémoire SRAM à six transistors. La cellule comporte un point mémoire composé de deux inverseurs I1 et I2 reliés tête-bêche dont les deux entrées, respectivement BLTI, BLFI, sont reliées à des lignes de bit BLT, BLF par des transistors MOS à canal N  
10 (NMOS) T1, T2. Les grilles des transistors T1 et T2 sont reliées à une ligne de mot WL. L'inverseur I1 comporte un transistor PMOS TP1 et un transistor NMOS TN1. Les grilles des transistors TP1 et TN1 sont reliées à la borne BLTI de l'inverseur. Les drains des transistors TP1 et TN1 sont reliés et forment la  
15 borne de sortie de l'inverseur. Les sources des transistors TP1 et TN1 sont respectivement reliées à une tension d'alimentation VDD et une masse GND. L'inverseur I2 a la même structure et comporte un transistor PMOS TP2 et un transistor NMOS TN2.

20 La figure 2 représente une vue de dessus simplifiée d'une réalisation en technologie CMOS de la cellule SRAM de la figure 1. Pour des raisons de simplicité, les transistors à canal P et N sont représentés avec de mêmes largeurs de grille.

Les transistors T1, T2, TN1 et TN2 à canal N sont réalisés dans un substrat de type P (SUB) et les transistors TP1 et TP2 à canal P sont réalisés dans un caisson de type N (NWELL). Les régions de drain des transistors TN1, T1 et TN2, T2 sont  
 5 confondues. Les grilles des transistors, réalisées en silicium polycristallin, sont représentées en hachuré. Les grilles des transistors TP1, TN1, respectivement TP2, TN2 sont reliées entre elles. Les drains des transistors TP1 et TN1 sont reliés aux grilles des transistors TP2, TN2 par une ligne conductrice  
 10 réalisée dans une couche métallique supérieure (METAL1) par l'intermédiaire de vias ou contacts (dont les emplacements sont représentés par des croix). Les drains des transistors TP2 et TN2 sont reliés à la grille des transistors TP1, TN1 par une ligne conductrice réalisée dans la même couche métallique  
 15 (METAL1). Des vias font le contact entre les régions de source des transistors T1, T2, TN1, TN2, TP1, TP2 et des lignes métalliques non représentées reliées respectivement aux lignes BLT, BLF et aux potentiels GND, GND, VDD et VDD. Le caisson de type N est polarisé à la masse et le substrat à un potentiel  
 20 prédéterminé. Pour des raisons de clarté, les tranchées d'isolation STI des transistors n'ont pas été représentées. Les tranchées STI sont de préférence l'inverse des zones actives (drains ou sources).

Les inverseurs I1 et I2 forment une structure bistable  
 25 ou point mémoire pouvant prendre deux états. Lorsque les transistors T1 et T2 sont fermés, une commande appropriée des lignes de bit BLT, BLF permet de modifier l'état du point mémoire et par là de programmer une information. Lorsque les transistors T1 et T2 sont ouverts, la cellule mémoire conserve  
 30 l'information sous forme d'une charge sur les capacités de grille des transistors de l'un ou l'autre des inverseurs.

Si un rayonnement ionisant frappe la cellule 2, cela y crée des charges électriques parasites susceptibles de modifier l'état de mémorisation. Les cellules SRAM récentes étant  
 35 réalisées avec des transistors MOS ayant des dimensions de plus

en plus petites, la capacité de grille des transistors formant les inverseurs est de plus en plus faible et le point mémoire est de plus en plus sensible aux rayonnements ionisants, d'autant plus que le potentiel d'alimentation VDD des inverseurs est de plus en plus faible.

Pour accroître la résistance aux rayonnements ionisants d'une cellule SRAM de faible surface réalisée avec des transistors de petite dimension, il a été proposé de coupler les grilles des transistors du point mémoire à des condensateurs supplémentaires. Il se pose alors le problème de réaliser de tels condensateurs sans augmenter la surface de la cellule SRAM.

Un objet de la présente invention est de prévoir une structure de condensateur qui puisse être disposée dans un circuit intégré sans accroître la surface du circuit.

Un objet plus particulier de la présente invention est de prévoir une telle structure permettant d'associer des condensateurs à une cellule de mémoire SRAM sans augmenter la surface de ladite cellule.

Un objet de la présente invention est de prévoir un procédé de fabrication d'un tel condensateur.

Pour atteindre ces objets, ainsi que d'autres, la présente invention prévoit un condensateur enterré formé par une région conductrice enrobée d'isolant formée dans une région active d'un composant du circuit intégré.

Plus particulièrement, la présente invention prévoit un condensateur dont une première électrode est constituée d'une région active fortement dopée d'un composant semiconducteur formé du côté d'une surface d'un corps semiconducteur, et dont la deuxième électrode est constituée d'une région conductrice enrobée d'isolant formée sous ladite région active et noyée dans le corps semiconducteur.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, la région conductrice enrobée comprend un prolongement au dessus d'une portion duquel est formée une ouverture de contact vers la deuxième électrode.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, la région active fortement dopée est la région de drain ou de source d'un transistor MOS.

La présente invention vise également une cellule de  
5 mémoire SRAM comportant deux inverseurs tête-bêche dont chacun comporte deux transistors MOS de deux types de conductivité formés côte à côte dont les drains sont reliés entre eux et dont les grilles sont reliées entre elles, et comportant deux  
10 condensateurs tels que décrits précédemment dont les premières électrodes respectives sont les drains desdits transistors et dont les deuxièmes électrodes sont une même région enrobée reliée aux grilles desdits transistors par l'intermédiaire d'une ouverture de contact formée entre les deux transistors.

La présente invention vise également une cellule de  
15 mémoire DRAM comportant un transistor MOS dont la région de source est reliée à une ligne de bits, dont la grille est reliée à une ligne de mot, et comportant un condensateur tel que décrit précédemment dont la première électrode est la région de drain dudit transistor et dont la deuxième électrode est une région  
20 enrobée reliée à une ligne d'alimentation.

La présente invention vise également un circuit intégré dans lequel l'isolant enrobant la face inférieure de la région enrobée présente une constante diélectrique plus forte que l'isolant enrobant le reste de la région conductrice  
25 enrobée.

La présente invention vise également un procédé de fabrication d'un condensateur dont une première électrode est constituée d'une région active fortement dopée d'un composant semiconducteur, comprenant les étapes suivantes :

30 a/ former à la surface d'un substrat semiconducteur initial une région conductrice enrobée d'isolant ;

b/ faire croître par épitaxie une couche semiconductrice de manière à recouvrir le substrat initial et à enterrer la région enrobée ;



c/ former ladite région active fortement dopée dans toute l'épaisseur de ladite couche semiconductrice, au dessus d'une portion de la région conductrice enrobée.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, la région active fortement dopée est l'une de la région de drain et de la région de source d'un transistor MOS.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, avant de réaliser les régions de drain et de source, une ouverture est pratiquée au dessus d'une autre portion de la région conductrice enrobée dans ladite couche semiconductrice et dans l'isolant enrobant la région conductrice pour relier la région conductrice à une couche conductrice servant à réaliser la grille du transistor.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, l'ouverture est pratiquée lors de l'étape de creusement des tranchées d'isolation STI dudit transistor MOS.

Ces objets, caractéristiques et avantages, ainsi que d'autres de la présente invention seront exposés en détail dans la description suivante de modes de réalisation particuliers faite à titre non-limitatif en relation avec les figures jointes parmi lesquelles :

les figures 1 et 2, précédemment décrites, représentent respectivement un circuit et une vue de dessus simplifiée d'une cellule SRAM classique ;

les figures 3A et 3B sont des vues de dessus et en perspective d'un transistor MOS dont le drain constitue une première électrode d'un condensateur selon la présente invention ;

la figure 4 est une vue de dessus simplifiée d'une cellule SRAM associée à des condensateurs selon la présente invention ;

la figure 5 représente un circuit équivalent à la structure de la figure 4 ;

les figures 6A, 6B, 6C illustrent une étape de la fabrication de l'inverseur I1 de la cellule SRAM de la figure 4

respectivement selon une vue de dessus et selon des vues en coupe prises dans des plans B-B, C-C ;

les figures 7A à 10A, 7B à 10B et 7C à 10C représentent respectivement de mêmes vues de dessus et en coupe pour des étapes ultérieures de fabrication de l'inverseur I1 ;

la figure 10D représente une vue en coupe de l'inverseur I1 selon un plan D-D lors de l'étape illustrée par les figures 10A à 10C ; et

la figure 11 représente une vue en coupe de deux cellules DRAM selon la présente invention.

De mêmes références représentent de mêmes éléments aux figures 1 et 2 et aux figures suivantes. Seuls les éléments nécessaires à la compréhension de la présente invention ont été représentés.

La figure 3A est une vue de dessus simplifiée d'un transistor MOS de type N, T, dont le drain constitue une première électrode d'un condensateur C selon la présente invention. La figure 3B est une vue en perspective du transistor et du condensateur de la figure 3A. En figure 3B, dans les parties en coupe, les régions isolantes sont hachurées.

Comme l'illustrent les figures 3A et 3B, le transistor T comporte une grille G réalisée en silicium polycristallin sur une mince couche d'oxyde de grille GO à la surface d'un substrat SUB. Le transistor comporte une région de source S et une région de drain D fortement dopées formées de part et d'autre de la grille G dans la surface du substrat. Le transistor est entouré d'une tranchée d'isolation peu profonde STI formée dans la surface du substrat.

Selon la présente invention, une région conductrice BR enrobée d'isolant (IL) est formée dans la région de drain D du transistor T de telle manière qu'une portion de la région BR est séparée d'une portion en regard de la région de drain D par l'isolant IL enrobant la région conductrice BR. Aux figures 3A, 3B et aux figures suivantes, la région enrobée BR est disposée de telle manière que seule la face inférieure de la région de

drain D repose sur la face supérieure d'une portion de la région enrobée BR. La présente invention vise cependant également les cas où la région de drain entoure partiellement ou complètement les faces latérales d'une portion de la région BR. Un premier  
 5 condensateur C est formé entre les portions en regard du drain D et de la région BR, séparées par l'isolant enrobant la région BR. Un deuxième condensateur C' est formé entre les portions en regard de la région BR et du substrat SUB, séparées par l'isolant enrobant la région BR. Une ouverture V aux parois  
 10 recouvertes d'isolant est formée au dessus d'une autre portion de la région BR. Une couche conductrice, par exemple du silicium polycristallin, remplit l'ouverture V de manière à former un contact vers la région BR.

Ainsi, selon un premier avantage de la présente  
 15 invention, on réalise un condensateur dont une électrode est une région active fortement dopée d'un composant (ici le drain d'un transistor), la surface occupée par l'ensemble de la région active et du condensateur n'étant pas supérieure à la surface de la région active.

20 Selon un deuxième avantage de la présente invention qui ressortira de la description ci-après d'un procédé de fabrication, la prise de contact sur la deuxième électrode du condensateur peut être effectuée en même temps que la réalisation des grilles de transistor MOS.

25 Selon un troisième avantage qui ressortira également de la description ci-après d'un procédé de fabrication, l'isolant entre la région active et la région conductrice sous-jacente peut être choisi indépendamment de l'isolant entre cette région conductrice et le substrat, d'où il résulte que les  
 30 condensateurs C et C' peuvent être optimisés indépendamment.

La figure 4 représente une vue de dessus simplifiée d'une cellule CMOS de mémoire SRAM à six transistors associée à des condensateurs selon la présente invention. La cellule SRAM comporte deux inverseurs I1 et I2 et deux transistors T1, T2  
 35 ayant les mêmes connexions et les mêmes dimensions qu'en figure

2. Selon un mode de réalisation préféré de la présente invention, une même région enrobée BR1 est disposée de telle manière que les régions de drain des transistors TP1 et TN1 de l'inverseur I1 reposent chacune directement sur une portion de la région enrobée BR1. En outre, une excroissance de la couche gravée de silicium polycristallin formant les grilles des transistors TP1 et TN1 est formée de manière à relier électriquement lesdites grilles à la région BR1 par l'intermédiaire d'une ouverture de contact V1. L'ouverture V1 est pratiquée entre les transistors TP1 et TN1 au dessus de la frontière entre le caisson NWELL et le substrat SUB. Comme cela est illustré par la suite en relation avec la figure 5, quatre condensateurs sont formés autour de la région enrobée BR1 reliée aux grilles des transistors TP1 et TN1 de l'inverseur I1. De même, les régions de drain des transistors TP2 et TN2 de l'inverseur I2 reposent chacune directement sur une région enrobée BR2 reliée par une ouverture V2 aux grilles des transistors TP2 et TN2, et quatre condensateurs sont formés autour de la région enrobée BR2 reliée aux grilles des transistors TP2 et TN2 de l'inverseur I2. Les huit condensateurs reliés aux grilles des transistors des inverseurs I1 et I2 permettent d'accroître la résistance de la cellule SRAM aux rayonnements ionisants.

Ce mode de réalisation préféré de l'invention tire parti du fait qu'un processus de fabrication CMOS classique impose qu'un transistor à canal P formé dans un caisson de type N, ici le transistor TP1 de l'inverseur I1, soit séparé par une distance prédéterminée minimale du plus proche transistor à canal N formé dans le substrat, ici le transistor TN1 de l'inverseur I1. La distance prédéterminée minimale dépend du processus utilisé, mais de manière avantageuse, dans un processus CMOS standard classiquement utilisé pour réaliser une cellule SRAM, la distance séparant les transistors TP1 et TN1 est suffisante pour que la précision du processus permette de former l'ouverture V1 et l'excroissance de la couche de grille

sans devoir écarter les transistors TP1 et TN1. Ainsi, la surface de l'inverseur I1 couplé à des condensateurs selon la présente invention est identique à la surface d'un inverseur classique. Il en va de même pour l'inverseur I2, d'où il découle  
 5 que l'invention permet de réaliser une cellule de mémoire SRAM résistante aux rayonnements ionisants qui occupe la même surface qu'une cellule de mémoire SRAM classique non résistante aux rayonnements.

La figure 5 représente un circuit équivalent à la  
 10 structure de la figure 4 et indique en particulier les connexions des condensateurs selon la présente invention. Les inverseurs I1 et I2 sont représentés sous forme de blocs. Un condensateur C1, formé entre le drain D du transistor TP1 et la région BR1 reliée à la grille du transistor TP1, couple l'entrée  
 15 et la sortie de l'inverseur I1. De même, un condensateur C2, formé entre le drain du transistor TN1 et la région BR1 couple l'entrée et la sortie de l'inverseur I1. Un condensateur C1' formé entre la région conductrice BR1 et le caisson NWELL couple l'entrée de l'inverseur I1 à la masse GND. Un condensateur C2',  
 20 formé entre la région BR1 et le substrat, couple l'entrée de l'inverseur I1 à un potentiel de polarisation VPOL du substrat SUB. De manière semblable, des condensateurs C3, C4, respectivement formés entre les drains des transistors TP2, TN2 et la région BR2, couplent l'entrée et la sortie de l'inverseur  
 25 I2. Un condensateur C3' selon l'invention, formé entre la région conductrice BR2 et le caisson NWELL, couple l'entrée de l'inverseur I2 à la masse GND. Un condensateur C4' selon l'invention, formé entre la région BR2 et le substrat, couple l'entrée de l'inverseur I2 au potentiel VPOL.

30 Les figures 6 à 10 suivantes illustrent des étapes de fabrication de condensateurs selon un mode de réalisation de la présente invention. A titre d'exemple, les figures 6 à 10 suivantes illustrent des étapes de fabrication des condensateurs associés à l'inverseur I1 de la cellule SRAM de la figure 4.

Les figures 6A, 6B et 6C représentent respectivement une vue de dessus et des vues en coupe selon des plans B-B, C-C de l'inverseur I1 après les premières étapes d'un procédé de fabrication selon la présente invention. Le plan B-B coupe le transistor TP1 dans le sens de sa longueur. La source et le drain du transistor TP1 sont respectivement à gauche et à droite de la vue en coupe selon le plan B-B.

Lors de premières étapes, une couche mince isolante IL1 est déposée à la surface d'un substrat initial SUB de silicium monocristallin faiblement dopé de type P. Une couche d'un conducteur tel que du silicium polycristallin est déposée par-dessus la couche IL1, et les deux couches déposées sont gravées au moyen d'un premier masque de manière à définir la région BR1, ici selon un rectangle dont une première extrémité (coupe B-B) sera située sous le drain du transistor TP1, et dont l'autre extrémité sera située sous le drain du transistor TN1. On procède ensuite à une étape d'oxydation thermique suivie d'une gravure isotrope de l'oxyde de telle sorte qu'il reste une couche mince IL2 d'oxyde de silicium à la surface et sur les côtés de la région de silicium polycristallin et que l'oxyde de silicium est éliminé à la surface du substrat SUB.

Les figures 7A, 7B et 7C représentent respectivement les mêmes vues que les figures 6A, 6B et 6C lors d'une étape ultérieure, après avoir fait croître par épitaxie une couche de silicium monocristallin 10 à partir du substrat initial, de manière à recouvrir le substrat initial et à enterrer complètement la région BR1 par croissance latérale. Le type et le niveau de dopage de la couche épitaxiale 10 sont choisis pour optimiser les transistors MOS à former et ne sont pas nécessairement identiques à ceux du substrat initial. L'ensemble du substrat initial et de la couche épitaxiale 10 constitue alors un substrat ou corps semiconducteur dans lequel est noyée la région conductrice enrobée d'isolant BR1.

Les figures 8A, 8B et 8C représentent respectivement les mêmes vues que les figures 7A, 7B et 7C après avoir :

planarisé la surface de la couche de silicium monocristallin 10 ;

formé des caissons NWELL (non représentés) ; et

formé dans la couche 10 et le substrat des tranchées  
5 peu profondes (STI) destinées à être remplies d'isolant pour  
isoler latéralement les transistors MOS de l'inverseur.

Pour simplifier les figures, les tranchées d'isolation  
sont dans les présentes figures représentées plus étroites  
qu'elles ne le sont en pratique. Selon la présente invention, le  
10 masque utilisé de manière classique pour creuser les tranchées  
d'isolation est également utilisé pour creuser une ouverture V1  
située sensiblement au centre de la région BR1 (coupe C-C). En  
raison de la sélectivité de gravure entre l'oxyde de silicium et  
le silicium, au dessus de la région BR1, la gravure s'arrête  
15 naturellement sur l'oxyde enrobant cette région BR1.

Les figures 9A, 9B et 9C représentent respectivement  
les mêmes vues que les figures 8A, 8B et 8C après avoir :

rempli les tranchées STI et l'ouverture V1 d'un  
isolant tel que de l'oxyde de silicium ;

20 recouvert d'une couche d'oxyde de grille le silicium  
monocristallin de la surface du circuit ;

retiré l'isolant se trouvant au centre de l'ouverture  
V1 sur la surface supérieure de la région conductrice BR1, tout  
en laissant en place un isolant IL3 sur les parois verticales de  
25 l'ouverture V1 ;

déposé à la surface du circuit une couche de silicium  
polycristallin de manière à former la couche de grille des  
transistors et à remplir l'ouverture V1 jusqu'à former un  
contact électrique avec la région enterrée BR1 ; et

30 gravé le silicium polycristallin puis l'oxyde de  
grille de manière à définir les grilles G des transistors MOS  
TN1, TP1 de l'inverseur, reliées entre elles. Selon l'invention,  
les grilles des transistors TN1, TP1 sont également reliées à la  
région BR1 par l'ouverture V1.

Les figures 10A, 10B et 10C représentent respectivement les mêmes vues que les figures 9A, 9B et 9C après formation des régions de drain D et de source S des transistors PMOS TP1 et NMOS TN1. Selon la présente invention, le dopage des régions de drain D des transistors est tel que les régions de drain s'étendent en profondeur jusqu'à l'isolant IL1 recouvrant la face supérieure de la région conductrice BR1. Diverses variantes de réalisation classique de régions de drain et de source pourront être utilisées, par exemple pour former des structures à espaceurs de type LDD.

La figure 10D représente une vue en coupe de l'inverseur I1 des figures 10A à 10C selon un plan D-D coupant la région conductrice enterrée BR1 sur toute sa longueur et coupant les régions de drain des transistors TP1, TN1. La figure 10D représente en outre le caisson NWELL non représenté aux figures 6 à 9 pour des raisons de clarté.

Le procédé de fabrication illustré aux figures 6 à 10 est particulièrement simple à mettre en oeuvre. De plus, ce procédé ne demande que deux masques spécifiques (décrits en relation avec les figures 6 et 9) ce qui le rend particulièrement peu coûteux.

Bien entendu, la présente invention est susceptible de diverses variantes et modifications qui apparaîtront à l'homme de l'art. En particulier, le type et l'épaisseur de l'isolant mince (IL1) disposé entre la surface inférieure des régions conductrices et le substrat initial peut être choisi de manière appropriée pour optimiser la valeur des condensateurs couplant les régions conductrices enrobées BR au caisson NWELL et au substrat. A titre d'exemple, l'isolant peut être un oxynitride ayant une épaisseur de 1 à 2 nm, du  $Al_2O_3$  ayant une épaisseur de 1 à 3 nm ou du  $Ta_2O_5$  ayant une épaisseur de 2 à 3 nm.

La présente invention a été décrite en relation avec un procédé de fabrication particulier d'une structure particulière comportant des régions conductrices enrobées enterrées, mais l'homme du métier adaptera sans difficulté la



présente invention à des procédés de fabrication permettant de réaliser une structure comportant des régions conductrices enrobées enterrées équivalentes.

La présente invention a été décrite en relation avec  
5 un condensateur formé avec une région conductrice enrobée d'isolant enterrée couplant le drain et la grille d'un transistor, mais elle s'adaptera sans difficulté à un condensateur couplant le drain ou la source d'un transistor MOS à un autre élément du circuit intégré connecté à la région  
10 enterrée.

La figure 11 représente à titre d'exemple une vue en coupe de deux cellules DRAM selon la présente invention. Chaque cellule DRAM comprend un transistor de commande TC entouré latéralement de tranchées STI dont la source S est reliée à une  
15 ligne de bits non représentée, dont la grille G est reliée à une ligne de mot non représentée, et dont le drain D repose directement sur une région conductrice enrobée BR. La région conductrice enrobée est reliée à une ligne d'alimentation non représentée. Le condensateur C formé entre les surfaces en  
20 regard du drain D et de la région BR constitue le point mémoire de la cellule DRAM. L'homme du métier notera que la mise en commun de la région enrobée BR entre les deux cellules DRAM permet un gain de surface.

La présente invention s'adaptera également sans  
25 difficulté à un ou plusieurs condensateurs couplant d'autres régions actives appartenant à d'autres types de composants d'un circuit intégré reposant directement sur la région enrobée. La présente invention s'adaptera notamment sans difficulté à des condensateurs couplant plusieurs régions actives de plusieurs  
30 composants dont chacune repose directement sur une portion d'une même région enterrée. La présente invention s'adaptera également sans difficulté à une technologie bipolaire.

REVENDICATIONS

1. Condensateur dont une première électrode est constituée d'une région active fortement dopée (D) d'un composant semiconducteur (T) formé du côté d'une surface d'un corps semiconducteur, caractérisé en ce que la deuxième  
5 électrode est constituée d'une région conductrice (BR) enrobée d'isolant (IL) formée sous ladite région active et noyée dans le corps semiconducteur.

2. Condensateur selon la revendication 1, dans lequel la région conductrice enrobée comprend un prolongement au dessus  
10 d'une portion duquel est formée une ouverture (V) de contact vers la deuxième électrode.

3. Condensateur selon la revendication 2, dans lequel la région active fortement dopée est la région de drain (D) ou de source d'un transistor MOS (T).

15 4. Cellule de mémoire SRAM comportant deux inverseurs tête-bêche (I1 ; I2) dont chacun comporte deux transistors MOS de deux types de conductivité (TN1, TP1 ; TN2, TP2) formés côte à côte dont les drains sont reliés entre eux et dont les grilles sont reliées entre elles, et comportant deux condensateurs (C1,  
20 C2) selon la revendication 3 dont les premières électrodes respectives sont les drains (D) desdits transistors et dont les deuxièmes électrodes sont une même région enrobée (BR1 ; BR2) reliée aux grilles (G) desdits transistors par l'intermédiaire d'une ouverture de contact (V1, V2) formée entre les deux  
25 transistors.

5. Cellule de mémoire DRAM comportant un transistor MOS (TC) dont la région de source (S) est reliée à une ligne de bits, dont la grille (G) est reliée à une ligne de mot, et comportant un condensateur (C) selon la revendication 3 dont la  
30 première électrode est la région de drain (D) dudit transistor et dont la deuxième électrode est une région enrobée (BR) reliée à une ligne d'alimentation.

6. Circuit intégré selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l'isolant (IL1) enrobant

REVENDICATIONS

1. Condensateur dont une première électrode est constituée d'une région active fortement dopée (D) d'un composant semiconducteur (T) formé du côté d'une surface d'un corps semiconducteur, caractérisé en ce que la deuxième  
5 électrode est constituée d'une région conductrice (BR) enrobée d'isolant (IL) formée sous ladite région active et noyée dans le corps semiconducteur.
2. Condensateur selon la revendication 1, dans lequel la région conductrice enrobée comprend un prolongement au dessus  
10 d'une portion duquel est formée une ouverture (V) de contact vers la deuxième électrode.
3. Condensateur selon la revendication 2, dans lequel la région active fortement dopée est la région de drain (D) ou de source d'un transistor MOS (T).
- 15 4. Cellule de mémoire SRAM comportant deux inverseurs tête-bêche (I1 ; I2) dont chacun comporte deux transistors MOS de deux types de conductivité (TN1, TP1 ; TN2, TP2) formés côte à côte dont les drains sont reliés entre eux et dont les grilles sont reliées entre elles, et comportant deux condensateurs (C1,  
20 C2) selon la revendication 3 dont les premières électrodes respectives sont les drains (D) desdits transistors et dont les deuxième électrodes sont une même région enrobée (BR1 ; BR2) reliée aux grilles (G) desdits transistors par l'intermédiaire d'une ouverture de contact (V1, V2) formée entre les deux  
25 transistors.
5. Cellule de mémoire DRAM comportant un transistor MOS (TC) dont la région de source (S) est reliée à une ligne de bits, dont la grille (G) est reliée à une ligne de mot, et comportant un condensateur (C) selon la revendication 3 dont la  
30 première électrode est la région de drain (D) dudit transistor et dont la deuxième électrode est une région enrobée (BR) reliée à une ligne d'alimentation.
6. Circuit intégré comportant un condensateur conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 3 ou comportant une

la face inférieure de la région enrobée (BR1) présente une constante diélectrique plus forte que l'isolant (IL2) enrobant le reste de la région conductrice enrobée.

5 7. Procédé de fabrication d'un condensateur dont une première électrode est constituée d'une région active fortement dopée (D) d'un composant semiconducteur, comprenant les étapes suivantes :

a/ former à la surface d'un substrat semiconducteur initial (SUB) une région conductrice enrobée d'isolant (BR1) ;

10 b/ faire croître par épitaxie une couche semiconductrice (10) de manière à recouvrir le substrat initial et à enterrer la région enrobée (BR1) ;

c/ former ladite région active fortement dopée (D) dans toute l'épaisseur de ladite couche semiconductrice (10), au  
15 dessus d'une portion de la région conductrice enrobée (BR1).

8. Procédé selon la revendication 7, dans lequel la région active fortement dopée est l'une de la région de drain (D) et de la région de source d'un transistor MOS (TP1, TN1).

9. Procédé selon la revendication 8, dans lequel  
20 avant de réaliser les régions de drain et de source, une ouverture (V1) est pratiquée au dessus d'une autre portion de la région conductrice enrobée (BR1) dans ladite couche semiconductrice (10) et dans l'isolant (IL2) enrobant la région conductrice (BR1) pour relier la région conductrice (BR1) à une  
25 couche conductrice servant à réaliser la grille (G) du transistor (TP1, TN1).

10. Procédé selon la revendication 9, dans lequel l'ouverture (V1) est pratiquée lors de l'étape de creusement des tranchées d'isolation STI dudit transistor MOS.

cellule de mémoire conforme à la revendication 4 ou 5, dans lequel l'isolant (IL1) enrobant la face inférieure de la région enrobée (BR1) présente une constante diélectrique plus forte que l'isolant (IL2) enrobant le reste de la région conductrice enrobée.

7. Procédé de fabrication d'un condensateur dont une première électrode est constituée d'une région active fortement dopée (D) d'un composant semiconducteur, comprenant les étapes suivantes :

a/ former à la surface d'un substrat semiconducteur initial (SUB) une région conductrice enrobée d'isolant (BR1) ;

b/ faire croître par épitaxie une couche semiconductrice (10) de manière à recouvrir le substrat initial et à enterrer la région enrobée (BR1) ;

c/ former ladite région active fortement dopée (D) dans toute l'épaisseur de ladite couche semiconductrice (10), au dessus d'une portion de la région conductrice enrobée (BR1).

8. Procédé selon la revendication 7, dans lequel la région active fortement dopée est l'une de la région de drain (D) et de la région de source d'un transistor MOS (TP1, TN1).

9. Procédé selon la revendication 8, dans lequel avant de réaliser les régions de drain et de source, une ouverture (V1) est pratiquée au dessus d'une autre portion de la région conductrice enrobée (BR1) dans ladite couche semiconductrice (10) et dans l'isolant (IL2) enrobant la région conductrice (BR1) pour relier la région conductrice (BR1) à une couche conductrice servant à réaliser la grille (G) du transistor (TP1, TN1).

10. Procédé selon la revendication 9, dans lequel l'ouverture (V1) est pratiquée lors de l'étape de creusement des tranchées d'isolation STI dudit transistor MOS.




Fig 1




Fig 2




Fig 3A






Fig 3B








Fig 6A




Fig 6B




Fig 6C




Fig 7A




Fig 7B




Fig 7C




Fig 8A




Fig 8B




Fig 8C




Fig 9A




Fig 9B




Fig 9C




Fig 10A




Fig 10B




Fig 10C




Fig 10D




Fig 11

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) PAGE N°1/1

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

Vos références pour ce dossier (facultatif)		B5819	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0300307	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)			
CONDENSATEUR ENTERRÉ ASSOCIÉ À UNE CELLULE SRAM			
LE(S) DEMANDEUR(S):			
STMicroelectronics SA			
DESIGNE (NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite "Page N°1/1" S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Prénoms & Nom		Jean-Pierre Schoellkopf	
ADRESSE	Rue	3, Rue Bayard,	
	Code postal et ville	38000	GRENOBLE, FRANCE
Société d'appartenance (facultatif)			
Prénoms & Nom			
ADRESSE	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Prénoms & Nom			
ADRESSE	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Prénoms & Nom			
ADRESSE	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE (S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)			
Michel de Beaumont Mandataire n° 92-1016 Le 13 janvier 2003			

PCT/FR2004/050011



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☒ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☒ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☒ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**